



ANDIKER®

J-300 | Junta impermeable Separación (5 - 12 mm)

*Sella todo tipo de juntas en
enchapes interiores y exteriores*

Definición: Mortero seco altamente impermeable utilizada para rellenar juntas entre baldosas o revestimiento en gres, semigres o aquellos pisos que requieran una separación entre 5 y 12 mm.

Usos: Emboquillar baldosas en gres o semigres, tanto en interiores o exteriores, para pisos y fachadas que requieran una separación entre 5 y 12 mm.


Componentes: Áridos silicios y calcáreos de granulometría controlada, cemento, aditivos orgánicos e inorgánicos.

Método de aplicación



1. Humedezca y limpie las partes a emboquillar con un trapo húmedo.

2. Humedezca las baldosa para EVITAR que esta absorba el agua-cemento y se manche posteriormente.



3. Mezcle 2 partes de ANDIKER J-300 BLANCO con 1 parte de AGUA para emboquillar pisos.

3. Mezcle 2.5 partes de ANDIKER J-300 GRIS con 1 parte de AGUA para emboquillar paredes.



4. Mezcle con la ayuda de un agitador mecánico, hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos.

5. Dejar homogenizar la mezcla de 10 a 15 minutos para que exista la reacción química entre sus componentes.



6. Extienda inmediatamente la mezcla con una espátula de caucho (haragán) en dirección diagonal respecto a la dirección de la junta. Pula las juntas las cuales deben quedar uniformes y sin poros y deje actuar 5 minutos.

7. Limpiar el producto sobrante con una esponja o tapete ligeramente húmedo.



Presentación: **10Kg . 5Kg / GRIS . BLANCO**



Línea de atención . Departamento Técnico
(57) (7) 5824900

Consumo Kg/m² (Revestiminetos en gres y semigres)

Formato (cm)	Ancho separación (mm)		
	9	10	11
33x33	-	1.5 kg/m ²	-
30.5x30.5	1.2 kg/m ²	-	-
25x25	-	-	1.2 kg/m ²
7x25	0.4 kg/m ²	-	-
6x20	0.35 kg/m ²	-	-
10x20	0.5 kg/m ²	-	-
10x10	0.3 kg/m ²	-	-

Nota: El consumo o rendimiento depende del tamaño del enchape o baldosa, espesor de la baldosa y la separación a utilizar.

Sustratos recomendados

1. Las juntas deben estar secas y limpias de polvo
2. Antes de emboquillar deje transcurrir 24 horas desde la instalación de la cerámica.

Advertencias



- Humedezca la superficie antes de emboquillar baldosas o paredes de gres o semigres
- No utilizar en el llenado de juntas de tabletas de yeso, madera o aglomerados, goma, etc.
- No añada otro aditivo o producto a la mezcla.
- Limpie la superficie de grasas, aceites, polvo o similares.
- Después de abierta la bolsa es importante utilizarla en su totalidad.
- Recuerde los mandamientos de la instalación y su respectivo control de calidad.



Seguridad:

Usar gafas de seguridad, ropa protectora y guantes para evitar el contacto con la piel.